



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<b>Назначение:</b>	Грунтующее пропиточное покрытие <b>PENECO MOSAIC</b> предназначено для создания основы на всех водопоглощающих (пористых) строительных материалов, которые в дальнейшем покрываются мозаичными штукатурками <b>ECOLOR MOSAIC</b> . Поставляется в консистенции готовой для применения.
<b>Состав:</b>	Смесь пигментов и наполнителей, диспергированных в водной акрилатной дисперсии с добавлением присадок – не содержит тяжелых металлов.
<b>Технические характеристики:</b>	содержание нелетучих компонентов – мин. 45% плотность – 1200 кг/м <sup>3</sup>
<b>Подготовка поверхности:</b>	Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, без водорастворимых солей. Новые штукатурки должны быть выдержанными. Старые, ненадежные покрытия необходимо устранить. Всю поверхность, не предназначенную для обработки грунтовкой, тщательно закрыть!
<b>Технология использования:</b>	Препарат наносится одним слоем. При температуре +20°C и относительной влажности 65% последующее нанесение <b>ECOLOR MOSAIC</b> возможно через 4-6 часов.
<b>Температура нанесения:</b>	Температурный диапазон применения материала составляет от +5°C до +30°C.
<b>Способ нанесения:</b>	Валиком или кистью.
<b>Расход:</b>	0,18-0,25 кг/м <sup>2</sup> – в зависимости от поверхности.
<b>Разбавление:</b>	Краска настроена на работу с валиком, в случае необходимости допускается разбавления водой, но не более чем на 10 %.
<b>Уход:</b>	Инструменты после работы промыть водой, а во время рабочих перерывов предупредить высыхания.

<b>Гигиена и техника безопасности:</b>	Изделие не является химически опасным веществом. Может вызывать раздражение глаз, реже – кожи. Не исключена аллергическая реакция. Во время работы не есть, не пить, не курить. Перед рабочим перерывом и после работы помыть руки водой и обработать питательным кремом. Держать в недоступном для детей месте! Избегать контакта с глазами! Во время работы использовать защитную одежду и перчатки.
<b>Первая помощь:</b>	При попадании в организм, прополоскать ротовую полость водой и выпить примерно 0,5 л воды, не вызывать рвоту и срочно обратиться к врачу. В случае контакта с глазами промывать их водой в течение 10-15 мин. и обратиться к врачу. При попадании на кожу снять загрязненную одежду, а пораженный участок кожи промыть водой с мылом.
<b>Пожарно-техническая характеристика:</b>	Средство не является огнеопасной жидкостью.
<b>Условия хранения:</b>	Хранить в закрытых оригинальных упаковках при температуре от +5°C до +25°C – 24 месяца. <b>Беречь от мороза!</b>
<b>Транспортировка:</b>	Перевозить при температуре от +5°C до +35°C.
<b>Тара:</b>	5 кг; 10 кг.