

**Lignofix® Stabil****Универсальное стойкое к вымыванию  
средство для защиты древесины****ISO 9001**

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

**Назначение:**

Концентрированное средство на водной основе с высокой степенью устойчивости к вымыванию из профилактическим действием против дереворазрушающих насекомых (например, жуков-точильщиков, усачей), грибов (например, домового грибка) деревоокрашивающих грибов и плесени. Используется для поверхностной пропитки новой древесины, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого контакта с землей, с целью профилактической защиты древесины от дереворазрушающих насекомых, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов и плесени, а также для защиты кладки и штукатурки от прорастания грибов. Продукт имеет наибольшую устойчивость к вымыванию дождевой водой, что делает его идеальным для обработки древесины в экстерьерах.

**Состав:**

150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг йодопропинилбутилкарбамат (IPBC), 1 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.

**Срок действия защиты:**

В интерьере – в течение всего срока эксплуатации здания, в экстерьере – рекомендуется контроль через 10 лет.

**Расход:**

1 кг концентрата антисептика разведенного 1: 9 водой достаточно для обработки до 50 м<sup>2</sup> поверхности древесины.

**Оттенки:**

Бесцветный, зеленый, коричневый.

**Инструкция по  
применению:**

Разбавить концентрат водой, как это указано в таблице, и наносить раствор на тщательно очищенную поверхность древесины. Не забудьте дополнительно обработать поверхности срезов! Пораженную дереворазрушающими грибами часть древесины удалить, включая не менее 0,5 м здоровой древесины от края заметного поражения и заменить ее новой. В случае поражения кладки, удалите штукатурку, тщательно очистите от спор, кладку обожгите горелкой и для профилактики обработайте средством.

**Температура нанесения:**

Наносить при температуре от +5°C до +35°C.

**Способ нанесения:**

Валиком, щеткой, распылителем, погружением или смачиванием.

**Предостережение:**

При работе со средством не допускать контакта с диффузной пленкой, после высыхания контакт возможен. Производитель не несет ответственности за последствия неправильного использования средства.

**Гигиена и техника безопасности:**

При работе с препаратом необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять антисептик для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать антисептик только по прямому назначению.

**Пожарно-техническая характеристика:**

Средство не является огнеопасной жидкостью.

**Условия хранения:**

Хранить антисептик необходимо в оригинальной, плотно закрытой таре в недоступном для детей месте, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +5°C до +25°C. Кратковременное замерзания не влияет на свойства средства.

**Срок годности:**

24 месяца от даты изготовления.

**Транспортировка:**

Перевозить при температуре от 0°C до +25°C. Кратковременное замерзания не влияет на свойства средства.

**Тара:**

0,5 кг; 1 кг; 5 кг

**Таблица минимального расхода средства – концентрация рабочих растворов**

Название средства	Древесина				Кладка и штукатурка
	покрытие, распыление, погружение		смачивание		покрытие, распыление
	интерьер	экстерьер	интерьер	экстерьер	интерьер и экстерьер
<b>Lignofix Stabil</b>					
Разбавление водой	1 : 9	1 : 9	от 1 : 9 до 1 : 19	1 : 9	1 : 4
Минимальный расход концентрата (г/м <sup>2</sup> )	20	20	20	20	20
Рекомендуемое количество обработок (зависит от поверхности и влажности древесины)	2 раза	3 раза	60 мин.	8-24 час.	2 - 3 раза
Срок защиты	*	**	*	**	
В экстерьере необходимо соответствующее покрытие для предотвращения образования трещин. Перед нанесением последующих слоев (лаки, лазури), рекомендуемое время высыхания 3 дня					

\* в течение всего срока эксплуатации здания,

\*\* рекомендован контроль через 10 лет